

Zubehör

Abdichtung

Elastomerkeile	Eigenschaften	Verarbeitung
	<p>Elastomerkeile werden bei sämtlichen Aufbordungen für 1- und 2-lagigen Abdichtungen verwendet. Ihre Form ist dreieckig, in den Abmessungen 25mm/25mm. Das Keilmaterial besteht aus Elastomerbitumen, die mit Füllstoffen angereichert sind. Die Lieferform erfolgt gerollt in Längen von 25 m.</p>	<p>Für die Applikation wird der Keil ausgelegt, mit dem Gasbrenner erwärmt und anschliessend mit der Kelle sorgfältig und fachgerecht in die Ecke gepresst, so dass eine saubere Hohlkehle ausgebildet wird.</p>
Bitumenheissklebemasse	Eigenschaften	Verarbeitung
	<p>Blockbitumen 85/25 ist eine ungefüllte, aus Erdölbitumen bestehende Klebe- und Abdichtungsmasse. Durch spezielle Verfahren ist die Plastizität so gesteigert, dass alle am Bauwerk anfallenden und üblichen Verklebungen problemlos ausgeführt werden können. Blockbitumen 85/25 wird für die Verklebung der entsprechenden Oxidationsbitumen- bzw. Polymerbitumen-Dichtungsbahnen eingesetzt.</p>	<p>Direkt nach dem Ausgiessen des Flüssigbitumens wird die Abdichtungsbahn ausgerollt bzw. aufgeklebt. Auf einen vollständigen, flächenhaften Verbund ist unbedingt zu achten. Stösse und Überlappungen werden nachträglich überstrichen und ggf. mit Sand/Talk abgestreut. Die Bitumenblöcke müssen vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden, Die Lagerfähigkeit beträgt mind. 6 Monate.</p>

Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der ZZ Wancor AG.

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor.