

# Dörr Titanol E

## Grundierung / Zubehör Flachdach



Lösemittelfreier, dünnflüssiger Bitumenanstrich mit sehr guter Haftung auf trockenem sowie feuchten - nicht nassem - Untergrund (Beton, Mauerwerk, Metall usw.) Dieser Voranstrich, für heisse und kalte bituminöse Abdichtungen, dringt dank der dünnflüssigen Konsistenz, tief in den trockenen Untergrund ein und gewährleistet eine nachhaltige Haftvermittlung zwischen Unterkonstruktion und der ersten Abdichtungslage.

Technische Daten	Einheit	Wert	
Gebinde	kg	25	
Min. Anwendungstemperatur	°C	+5	
Trocknungszeit je nach Witterung	h	ca. 24	
Basismaterial		Lösemittelfreie, wasserverdünnbare Bitumenemulsion	
Verbrauch	kg/m <sup>2</sup>	0.3 - 0.4	

### Anwendung

Die Oberfläche des Untergrundes muss sauber, trocken, fett- und ölfrei sowie genügend eben sein. Brauen, Kanten und Lunker sind mit geeigneten Mitteln zu entfernen und Kiesnester zu egalisieren. Der Untergrund wird nun mit Titanol E Bitumentoranstrich vorbereitet. Er trägt ganz wesentlich zum einwandfreien Verbund der Abdichtung mit der Unterkonstruktion bei. Der sorgfältigen Arbeitsausführung beim Auftragen des Voranstrichs ist somit grösste Aufmerksamkeit zu schenken. Der Voranstrich ist gleichmässig aufzutragen und soll tief in die Poren eindringen. Lachenbildungen sind zu vermeiden. Die entsprechenden Sicherheitsvorschriften (Etiketten) sind zu beachten und die Sicherheitsdatenblätter bei ZZ Wancor anzufordern. Dünnflüssiger Bitumenanstrich mit sehr guter Haftung auf trockenem Untergrund (Beton, Mauerwerk, Metall usw.). Voranstrich für heisse und kalte bituminöse Abdichtungen. Titanol E ist eine lösemittelfreie, wasserverdünnbare Bitumenemulsion.

### Verarbeitungshinweise

Titanol E, voll deckend mit Pinsel, Bürste oder Rolle auf gereinigtem Untergrund auftragen. Verbrauch ca. 0,3 bis 0,4 kg/m<sup>2</sup>, je nach Rauheit der Unterkonstruktion.

- Untergrundtemperatur mind. + 5 °C
- Untergrund muss vorgängig gereinigt werden
- Auch bei feuchtem - nicht nassem - Untergrund geeignet

### Lagerung

Verschlossenes Originalgebinde ist ca. ein halbes Jahr lagerfähig. Angebrochene Gebinde bald verarbeiten. Kühl und vor Frost geschützt lagern.

Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der ZZ Wancor AG.

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor.