

Paroc UNS 34

Steinwolleplatten



Flexible, nichtbrennbare Steinwollendämmplatte mit hervorragenden Wärme- und Schalldämmeigenschaften. Geeignet für die energiesparende Anwendung von Geschosdämmung, Kerndämmung sowie Dämmung von Zwischenwänden.

Technische Daten	Einheit	Wert	Norm
Lieferdicken	mm	30 - 200	EN 823
Format	mm	1200 x 600	EN 822
Verpackung		Kunststofffolie	
Toleranz Dämmdicke		T4	EN 823
Rohdichte	kg/m ³	40	EN 1602
Wärmeleitfähigkeit λ_D	W/(mK)	0.034	SIA / EN 13162
Temperaturbeständigkeit	RD	RD = d / λ_D	
Temperaturverhalten	°C	Dauerbeanspruchung bis 250	
Schmelzpunkt	°C	> 1'000	
Brandverhalten / Euroclass nach VKF	Nr. 22436	A1	EN 13501-1
Nichtbrennbarkeit nach VKF	Nr. 22436	nicht brennbar	EN ISO 1182
Kurzzeit Wasseraufnahme (deklariert)	WS (Wp)	1 kg/m ²	EN 12087
Wasserabweisung	WL(P), W(lp)	3 kg/m ²	EN 12087
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ	1	EN 12086
Parallele Zugbelastung σ	kPa	gemäss CE Kennzeichnung	
Formstabilität bei spez. Temperatur	DS(T+)	≤ 1 %	EN 1604

Anwendung

Deckendämmung	
Bodendämmung	
Kerndämmung	

Anwendung

Dämmung von Zwischenwänden	
Fassadendämmung hinterlüftet	
Trittschalldämmung	

Sicherheitshinweis

Benutzen Sie Ihre persönliche Sicherheitsausrüstung, die den Anforderungen entspricht. Bewahren Sie Ihre Arbeitskleidung getrennt von Ihrer anderen Kleidung auf.

Tragen Sie eine Schutzbrille, wenn Ihre Augen empfindlich auf Staub reagieren. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn Sie z.B. Deckenisolierungen anbringen. Bei Kontakt-Linsen-Trägern wird immer eine enganliegende Schutzbrille empfohlen.

Tragen Sie bei starker Staubentwicklung eine Staubmaske und falls erforderlich Schutzkleidung, z.B. während der Arbeit mit loser Wolle.

Neben den hier gegebenen Hinweisen sind die jeweils geltenden Arbeitsschutzrichtlinien zu beachten.

Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der ZZ Wancor AG.

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor.