

Defensio 2S

Unterdachbahn



Diffusionsoffene Unterdachbahn, die mit beidseitigen integrierten Selbstklebestreifen ausgerüstet ist. Sie besteht aus einem Polyester-Vlies mit einer monolithischen Polyurethanbeschichtung. Die Bahn hält der klimatischen Veränderung bestens stand. Zusätzlich unterstützt die Gitterprägung den sicheren Halt am geneigten Dach. Die robuste und hitzebeständige Defensio 2S Unterdachbahn kann in Verwendung mit dem ZZ Wancor Systemzubehör als regensicheres Unterdach und für geneigte Dächer $\geq 16^\circ$ Dachneigung eingesetzt werden.

Technische Daten	Einheit	Wert	Norm
Material		PU beschichtetes Polyester-Vlies	
Masse	m	50 x 1.5 / 30 x 3.0	EN 1848-2
Flächengewicht	g/m ²	ca. 215	EN 1849-2
S _d -Wert	m	ca. 0,09 ±0.01%	EN 12572/C
Brandverhalten	Euroklasse	E	EN 13501
Höchstzugkraft längs	N / 5cm	335	EN 12311-1
Höchstzugkraft quer	N / 5cm	395	EN 12311-1
Nagelausreissfestigkeit längs	N	200	EN 12310-1
Nagelausreissfestigkeit quer	N	200	EN 12310-1
Verarbeitung		normale Beanspruchung: mit mind. 100 mm Überlappung erhöhte Beanspruchung: Fuge geklebt, zusätzlich mit Klebeband (Multi-Tape) auf Oberseite UDB	SIA 232/1: 2011
Freibewitterung		3 Monate	
Temperaturbeständigkeit	°C	-40 bis 90	
Dachneigung		$\geq 16^\circ$	
Verarbeitungstemperatur	°C	-5 bis 40	
Kaltbiegeverhalten	°C	-20	
Widerstand gegen Weitereissen L/Q	N	180/180	
Anwendungsbereich	Unterdachbahn für normale und erhöhte Beanspruchung nach SIA 232/1: 2011		

Zubehör

	KoraTech Multi-Fix 	KoraTech Multi-Tape 	Nail Tape-Butyl 	Nail Tape-Foam 
Material	1K-MS-Polymer-Klebmasse	Acrylatkleber mit Gitterverstärkung einseitig	Butyl	PE Dichtband mit einseitiger Selbstklebung
Länge pro Rolle	Härte 58 Shore A	25 m	30 m	30 m
Breite	V-Temp 5 bis 40°C	60 mm	50 mm	55 mm
Dicke	Kartusche 330 ml	0.3 mm	1.0 mm	3,0 mm
Verpackung	12 Kartuschen / Karton	10 Rollen/Karton	6 Rollen/Karton	10 Rollen/Karton

Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der ZZ Wancor AG.

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor.