

Murfor Compact für Lagerfugenbewehrung



- Murfor auf der Rolle
- für Lagerfugenbewehrung
- einfachere Transport und Lagerhaltung
- geringes Eigengewicht
- sinkende Transportkosten
- kombinierbar für alle Mauerwerksbreiten

| Kenndaten | Einheit | I - 50 | I - 100 | Bemerkungen |
|------------------|-----------------|--------|---------|----------------|
| Breite | mm | 50 | 100 | |
| Rollenlänge | m | 30 | 30 | |
| Stahlqualität | | StVz | StVz | Stahl verzinkt |
| Stahlquerschnitt | mm ² | 4,83 | 9,66 | |

| Kenndaten | Einheit | | Bemerkungen |
|---|------------------------|--|-------------|
| Elastizitätsmodul (E) | 180 N/mm ² | | |
| Charakteristische Streckgrenze (f _{sk}) | 1770 N/mm ² | | |
| Einbindlänge und Verankerungslänge (l _{bd}) | 250 mm | | |

| Einsatzgrössen | Grösse | I - 50 | I - 100 | Bemerkungen |
|-----------------|-------------|--------|---------|----------------|
| Swissmodul | B 7.5 / 19 | X | | |
| | B 10 / 19 | X | | |
| | B 12.5 / 19 | X | X | |
| | B 15 / 19 | | X | |
| | B 17.5 / 19 | | X | |
| | B 20 / 19 | | X | |
| | B 25 / 19 | | X | 2 x |
| Grossblockstein | 36,5 | | X | aussen + innen |
| | 42,5 | | X | aussen + innen |
| | 49 | | X | aussen + innen |

Die Lagerfugenbewehrung auf der Rolle übernimmt im Mauerwerksbau sämtliche Eigenschaften der herkömmlichen konstruktiven Drahtbewehrung.

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor.

Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der ZZ Wancor AG.